

# المواصفات الفنية





شركة المصنع العربي لكيماويات صوار البناء  
ARABIAN BUILDING CHEMICALS FACTORY CO.

# الدهانات الانشائية

## ورنيش لاع

رقم الكود : ٥١٠١

**الوصف** : ورنيش خشب شفاف وملون عالي الجودة مؤسس على راتنج الألكيد

**الخواص** : يستخدم كطبقة حماية للأبواب والنوافذ الخشبية وذلك لإكسابها مقاومة ضد الخدش وإعطائها مظهر ذو لمعة عالية .  
جيد الاحتفاظ باللون واللمعة .

### المواصفات الفنية

الكثافة	: ٠,٩٠ تقريرياً .
المواد الصلبة	: ٣٠ % من الحجم .
معدل الانتشار	: ١٠ م / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلاءه .
زمن الجفاف	: ٣ ساعات يعتمد ذلك على درجة الحرارة وسماكة الدهان .
زمن إعادة الطلاء	: ٢٤ ساعة كحد أقصى .
المظهر	: شفاف - لامع .
درجة الاشتعال	: ٨٥ درجة
طريقة الطلاء	: الفرشاة - الرول - بالمسدس .
المحفف	: وايت سبريت او التر البارد
نسبة التخفيف	: ٣٠ - ٢٠ %
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .
إعدادات السلامة	: ١. يجب التأكد من تهوية مكان الرش . ٢. في حالة الإصابة في العين أو الجلد يجب رش بعض الماء ومن ثم استشارة الطبيب . ٣. يجب حفظ المادة في مكان بارد وجاف . ٤. يجب إغفال العبوة جيداً بعد الانتهاء من الاستخدام . وحفظها بعيداً عن متناول الأطفال .



## زيتي لامع أبيض

رقم الكود : ٥١٢٢

دهان زيتى مؤسس على راتنج الألكيد غنى بثنائي أكسيد التيتانيوم وبعض الملونات الأخرى .

يستخدم كطبقة نهائية في نظام التشطيبات الزيتية الداخلية والخارجية والديكور ، يتميز بتغطيته العالية وقابليته للتظيف والدعك

### الوصف

### الخواص والاستعمال

### المواصفات الفنية

الكثافة : ٠,٩٨ تقريباً .

المواد الصلبة : ٣٩٪ من الحجم .

معدل الانتشار : ٣٠ ميكرون / لتر عند سماكة ٢٠ مم .

زمن الجفاف : ٤ ساعات يعتمد ذلك على درجة الحرارة وسماكة الدهان .

زمن إعادة الطلاء : ١٢ ساعة كحد أدنى .

المظهر : أبيض - لامع .

درجة الاشتعال : ٣٩ درجة مئوية .

طريقة الطلاء : الفرشاة - الروله - مسدس الرش .

المخلف : ABC TN01 .

نسبة التخفيف : يمكن التخفيف حتى ٢٠٪ يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في الطلاء .

إعداد السطح : يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً حالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .

### زيتي أبيض شديد اللمعة

رقم الكود : ٥١٢٤

**الوصف :** دهان زيتى شديد اللمعة مؤسس على راتنج الألكيد غنى بشاني أكسيد التيتانيوم .

**الخاص والاستعمال :** يستخدم كطبقة نهائية في نظام التشطيبات الزيتية الداخلية والخارجية والديكور ، يتميز بتفطيته العالية ومقاومته الشديدة للاصفرار بالإضافة إلى قابليته للتقطيف والدعك .

#### المواصفات الفنية

الكثافة :	١,٠٤ تقريرياً .
المواد الصلبة :	٤١٪ من الحجم .
معدل الانتشار :	١٢,٧ م / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلائه .
زمن الجفاف :	-٣ -٤ ساعات يعتمد ذلك على درجة الحرارة وسماكة الدهان .
زمن إعادة الطلاء :	١٢ ساعة كحد أدنى عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية .
المظهر :	شديد اللمعة - أبيض .
درجة الاشتعال :	٣٩ درجة مئوية .
طريقة الطلاء :	الفرشاة - الروله - مسدس الرش .
المحفف :	. ABC TN01
نسبة التخفييف :	يمكن التخفييف حتى ٢٠٪ يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في الطلاء .
إعداد السطح :	يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .



## زيتي نصف ملاع

رقم الكود : ٥٢٠١

الوصف :	دهان زيتى نصف ملاع مؤسس على راتنج الالكيد ومطعيم بثاني أكسيد التيتانيوم .
الخاص :	● مقاوم للإحتكاك ● يستخدم للداخل والخارج .
والاستعمال :	● مقاوم جيد للفسيل ومواد التنظيف . ● سهل الاستخدام .
	● الاحتفاظ بالألوان .

### المواصفات الفنية

الكثافة :	٠,٠٢ ± ١,١١
المواد الصلبة :	٣٤٪ من الوزن .
معدل الانتشار :	١١ / م ٢ للتر عند سماكة ٣٠ ميكرون ويعتمد ذلك على السطح والأداة المستخدمة .
زمن الجفاف :	٦ - ٨ ساعات جفاف سطحي - ٤ ساعات جفاف كلي .
المظهر :	نعم - ونصف ملاع .
درجة الاشتعال :	٣٨ درجة مئوية .
طريقة الطلاء :	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش الهوائي واللاهوائي .
المخض :	تربارد .
نسبة التخفيف :	١٠ - ١٥٪
إعداد السطح :	يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت أو شحوم .

## زيتي نصف لمعة

رقم الكود : ٥٢٠٢

**الوصف :** دهان زيتى نصف لمعة عالي الجودة مؤسس على راتنج الألكيد

يستخدم كطبقة نهائية في نظام الطلاء الزيتى .

**الخاص :** يستعمل من الداخل والخارج لديه القدرة العالية على الاحتفاظ

باللون ، سهل التقطيف والدعك ، قليل الاصفرار .

**الوصف**

**الخاص**

**والاستعمال**

**المواصفات الفنية**

**الكثافة**

١,١٣ تقريباً .

**المواد الصلبة**

٣٧٪ من الحجم .

**معدل الانتشار**

١٢ م / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون يعتمد ذلك على السطح

المراد طلائه وطريقة الطلاء .

**زمن الجفاف**

٢ - ٤ ساعات يعتمد ذلك على درجة الحرارة .

**زمن إعادة الطلاء**

١٢ ساعة كحد أدنى عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية .

**المظهر**

أبيض - نصف لامع .

**درجة الاشتعال**

٣٨ درجة مئوية .

**طريقة الطلاء**

الفرشاة - الروله - مسدس الرش .

**المخفف**

. ABC TN01

**نسبة التخفيض**

يمكن التخفيض حتى ٢٠٪ يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة

المستخدمة في الطلاء .

**إعداد السطح**

يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو

أغبرة أو زيوت .



## زيتي مطفي أبيض

رقم الكود : ٥٢٢٣

الوصف	: دهان زيتى مطفى مؤسس على راتج الألكيد غنى بثنانى أكسيد التيتانيوم وكربونات الكالسيوم .
الخواص والاستعمال	: يستعمل كطبقة نهائية في نظام التشطيبات الزيتية الداخلية ، لديه القدرة على الإخفاء ومقاومة الأصفرار والاحتفاظ باللون .
<b>المواصفات الفنية</b>	
الكثافة	: ١,٤٩ تقريباً .
المواد الصلبة	: ٥٠ % من الحجم .
معدل الانتشار	: ١٦,٦٧ م / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلائه .
زمن الجفاف	: ساعة يعتمد على ذلك على درجة الحرارة وسماكة الدهان .
زمن إعادة الطلاء	: ١٢ ساعة كحد أدنى يعتمد ذلك على درجة الحرارة وسماكة الدهان .
المظهر	: مطفي - أبيض .
درجة الاشتعال	: ٣٨ درجة مئوية .
طريقة الطلاء	: الفرشاة - الروله - مسدس الرش .
المخض	: ABC TN01
نسبة التخفيف	: يمكن التخفيف حتى ٢٠ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في الطلاء .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .

## زيتي مطفي أبيض

رقم الكود : ٥٢٦٠

الوصف	: دهان زيتى مطفى مؤسس على راتج الألكيد .
الخاص	: يستخدم كطبقة نهائية في نظام التشطيبات الزيتية الداخلية والديكور ، سريع الجفاف ، ناعم الملمس .
والاستعمال	
<b>المواصفات الفنية</b>	
الكثافة	: ١,٥ تقريباً .
المواد الصلبة	: ٥١٪ من الحجم .
معدل الانتشار	: ١٧ م / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلائه .
زمن الجفاف	: ساعة يعتمد ذلك على درجة الحرارة وسماكة الدهان .
زمن إعادة الطلاء	: ١٢ ساعة كحد أدنى عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية .
المظهر	: مطفي - أبيض .
درجة الاشتعال	: ٣٨ درجة مئوية .
طريقة الطلاء	: الفرشاة - الروله - مسدس الرش .
المحفف	: ABC TN01
نسبة التخفييف	: يمكن التخفييف حتى ٢٠٪ يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في الطلاء .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .



## ألكيد برايمر رمادي

رقم الكود : ٥٣٠٦

**الوصف** : أساس رمادي ألكيد عالي التركيب للجدران الاسمنتية القديمة والجديدة والمعادن.

- الخصائص** :  
• للاستخدام الداخلي والخارجي.  
• خصائص الإلتصاق والشرب جيدة.  
• سهل التطبيق.

### المواصفات الفنية

الكتافة	: ١,٦٤ تقريباً .
المواد الصلبة	: ٤٦ % من الحجم .
معدل الانتشار	: ١٦ م / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلاءه .
زمن الجفاف	: ٢ - ٣ ساعة يعتمد ذلك على درجة الحرارة وسماكة الدهان .
زمن إعادة الطلاء	: ٤ - ٥ ساعة .
اللون	: رمادي أو أبي لون .
المظهر	: مطفي .
درجة الاشتعال	: ٣٨ درجة مئوية .
طريقة الطلاء	: الفرشة - الرولة - مسدس الرش الهوائي واللا هوائي .
المخلف	: تتر .
نسبة التخفيف	: يمكن التخفيف حتى ١٥ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في الطلاء .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .

## ريد أكسيد برايمر (سلقون)

رقم الكود : ٥٣٤٨

**الوصف :** أساس حديد عالي التركيب مؤسس على راتنجات الألكيد مطعم ببودرة أكسيد الحديد المقاومة للصدأ .

**الخواص والاستعمال :** يستخدم كطبقة حماية للحديد من التآكل والصدأ . ويمكن استخدامه من الداخل والخارج سريع الجفاف . سهل الاستعمال .

### المواصفات الفنية

<b>الكثافة :</b>	١,٦٤ تقريباً .
<b>المواد الصلبة :</b>	٥٢ % من الحجم .
<b>معدل الانتشار :</b>	١٧ م / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلاءه .
<b>زمن الجفاف :</b>	٣ - ٤ ساعة يعتمد ذلك على درجة الحرارة وسماكة الدهان .
<b>زمن إعادة الطلاء :</b>	١٢ - ١٦ ساعة .
<b>اللون :</b>	أحمر .
<b>المظهر :</b>	مطفي .
<b>درجة الاشتعال :</b>	٣٨ درجة مئوية .
<b>طريقة الطلاء :</b>	الفرشاة - الرولة - مسدس الرش الهوائي واللا هوائي .
<b>المخفف :</b>	تر .
<b>نسبة التخفيف :</b>	يمكن التخفيف حتى ١٥ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في الطلاء .
<b>إعداد السطح :</b>	يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .



## دهان الألミニوم

رقم الكود : ٥٣٦١

الوصف	: دهان تشطيب الألミニوم للحديد مؤسس على الألكيد مدعم برقائق الألミニوم مقاوم للحرارة .
الخواص والاستعمال	: يستخدم كطبقة ألمانيوم بغرض الديكور وحماية الحديد من الحرارة والتآكل يمكن طلائه على جميع أنواع الحديد .
<b>المواصفات الفنية</b>	
الكتافة	: ٠,٩٠ تقريباً .
المواد الصلبة	: ٣٠ % من الحجم .
معدل الانتشار	: ١٥ م / لتر عند سماكة ٢٠ ميكرون يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلائة .
زمن الجفاف	: ساعة تقريباً يعتمد ذلك على درجة الحرارة .
زمن إعادة الطلاء	: ٦ - ٨ ساعات .
المظهر	: ناعم - ويعطي شكل الألミニوم
درجة الاشتعال	: فوق ٢٦ درجة مئوية .
طريقة الطلاء	: بالرش الهوائي أو الفرشاة .
المحفف	: تر ABC TN01 .
نسبة التخفيف	: يمكن التخفيف حتى ٥ % ويعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في الطلاء .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .
إجراءات السلامة	: تأكد من وجود تهوية كافية أثناء عملية الرش . يجب حفظ المادة في مكان بارد وجاف . في حالة تعرض العين أو الجلد لأي التهاب من جراء عملية الرش يجب رش بعض الماء ومن ثم استشارة الطبيب .

### كيمي كوت "نصف كيماوي"

رقم الكود : ٥٤١٢

دهان عالي الجودة مؤسس على راتنج الأكريليك عالي الجودة  
عديم الإصفار ومدعم بجزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم .  
يستعمل للداخل والخارج عالي اللمعة ويتميز بقدرته العالية على  
الاحتفاظ باللون ومقاومته الاحتكاك والخدش .

#### الوصف

#### الخواص والاستعمال

#### المواصفات الفنية

اللون	: أبيض أو أي لون.
اللمعة	: عالي اللمعة .
معدل الانتشار	: ١٢ م / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلائه .
نسبة المواد الصلبة	: ٣٧ % .
زمن الجفاف	: ٣٠ دقيقة .
زمن إعادة الطلاء	: ٨ ساعات .
المظهر	: ناعم .
الوزن النوعي	: ١,١٨ - ١,٢٠ .
درجة الاشتعال	: ٢٨ درجة مئوية .
مدة التخزين	: ١٢ شهر من تاريخ الانتاج .
الأدوات المستخدمة	: الرولة / المسدس الهوائي / الفرشاة
الخفف	: كيمي كوت تتر .
نسبة التخفييف	: يمكن التخفييف بنسبة ١٠ - ١٥ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في الطلاء .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .